

## . STRATO DI SEPARAZIONE

### Fornitura e posa in opera di:

**DAKU FLT 800**, geotessile non-tessuto, di colore bianco, costituito da polipropilene da fiocco ad alta tenacità, stabilizzato ai raggi UV, ottenuto mediante agugliatura, calandrato, senza collanti leganti chimici o materiale da riciclo. Imputrescibile, resistente ai microrganismi, ha funzione di separazione, protezione meccanica, accumulo idrico e contribuisce alla riduzione dei coefficienti di deflusso delle coperture.

### Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni rotolo	2,00 x 30 m (60 mq)	
- <b>Massa areica</b>	<b>800 gr/mq (+/-10%)</b>	<b>(EN ISO 9864)</b>
- Spessore materiale a 2kPa	3,50 mm (+/-20%)	(EN ISO 9863-1)
Resistenza a trazione:		
longitudinale	6,5 Kn/m (-10%)	(EN ISO 10319)
trasversale	9,0 Kn/m (-10%)	(EN ISO 10319)
- Allungamento a rottura:		
longitudinale	80% (+/-30%)	(EN ISO 10319)
trasversale	90% (+/-30%)	(EN ISO 10319)
- Resistenza al punzonamento statico CBR	1,80 KN (-10%)	(EN ISO 12236)
- Resistenza al punzonamento dinamico cone drop	2 mm (+20%)	(EN ISO 13433)
- Indice di velocità VIH=50	20 mm/s (-30%)	(EN ISO 11058)
- Capacità di flusso nel piano	8,0x10 <sup>-3</sup> l/ms (-30%)	(EN ISO 12958)
- Apertura caratteristica dei pori d = 90%	0,035 mm (+/-30%)	(EN ISO 12956)
- Resistenza all'ossidazione (previsione durabilità)	minimo 25 anni	(EN ISO 12956)

Posa a secco sopra la stratigrafia termo-impermeabile, sormontando i teli di ca. 10cm e risvoltando sui bordi verticali della copertura per un'altezza pari a quella dello spessore degli elementi DAKU DRAIN, FSD o degli eventuali massetti protettivi o pavimentazioni.

**mq ca. 0,00**



Daku Italia s.r.l.

Sede legale ed amministrativa

Via XIII Martiri, 28  
30027 San Donà di Piave (VE) - Italy  
Tel: +39 0421 51864  
Fax: +39 0421 334491

Sedi commerciali

Piazzale della Pieve, 16  
47121 Forlì (FC) - Italy  
Tel: +39 0543 480496  
Fax: +39 0543 487642

Strada per Castelnuovo Nigra, 84  
10081 Castellamonte (TO) - Italy  
Tel: +39 344 3415605

[www.daku.it](http://www.daku.it)  
daku@daku.it  
P.I. / C.F. 02972700278  
REA. N. VE 270000

