

## . STRATO DI PRE/FILTRO - RIEMPIMENTO

### Fornitura e posa in opera di:

**DAKU LAPILLO 5/10**, costituito da strato inerte a base di lapillo di lava alveolare a cellule aperte, non tossico, esente da Silice Libera Cristallina e da calcare attivo. Può consentire la realizzazione di strati di separazione, pacciamatura, filtro, accumulo idrico o riempimento nelle stratigrafie DAKU per coperture a verde pensile. **DAKU LAPILLO 5/10 è conforme alle prescrizioni della normativa UNI 11235:2015** per la realizzazione di strati di accumulo in aggregati granulari.

### Caratteristiche tecniche:

- Granulometria	5-10 mm (misto variabile)
- Densità apparente (materiale a umidità di cava)	880-980 Kg/mc
- Ritenzione idrica	8-13% in volume
- Acqua disponibile	6-9% in volume
- PH	7-8

\* DAKU LAPILLO è costituito da materiali naturali, pertanto le caratteristiche sopra riportate sono valori medi di produzione che non costituiscono vincolo contrattuale.

Posa in opera mediante stesura manuale sopra gli elementi di filtro e separazione DAKU STABILFILTER **spessore di ..... cm al momento dell'impianto.**

**Il materiale sarà fornito in Big Bags da 1mc.**

**Il materiale sarà fornito sfuso.**

**Il materiale sarà fornito in sacchetti da 33LT.**

**mc ca. 0,00**



**Daku Italia s.r.l.**

Sede legale ed amministrativa

Via XIII Martiri, 28  
30027 San Donà di Piave (VE) - Italy  
Tel: +39 0421 51864  
Fax: +39 0421 334491

Sedi commerciali

Piazzale della Pieve, 16  
47121 Forlì (FC) - Italy  
Tel: +39 0543 480496  
Fax: +39 0543 487642

Strada per Castelnuovo Nigra, 84  
10081 Castellamonte (TO) - Italy  
Tel: +39 344 3415605

[www.daku.it](http://www.daku.it)  
daku@daku.it  
P.I. / C.F. 02972700278  
REA. N. VE 270000



## . STRATO DI PRE/FILTRO - RIEMPIMENTO

### Fornitura e posa in opera di:

**DAKU LAPILLO 11/14**, costituito da strato inerte a base di lapillo di lava alveolare a cellule aperte, non tossico, esente da Silice Libera Cristallina e da calcare attivo. Può consentire la realizzazione di strati di separazione, pacciamatura, filtro, accumulo idrico o riempimento nelle stratigrafie DAKU per coperture a verde pensile. **DAKU LAPILLO 11/14 è conforme alle prescrizioni della normativa UNI 11235:2015** per la realizzazione di strati di accumulo in aggregati granulari.

### Caratteristiche tecniche:

- Granulometria	11-14 mm (misto variabile)
- Densità apparente (materiale a umidità di cava)	850-950 Kg/mc
- Ritenzione idrica	8-13% in volume
- Acqua disponibile	6-9% in volume
- PH	7-8

\* DAKU LAPILLO è costituito da materiali naturali, pertanto le caratteristiche sopra riportate sono valori medi di produzione che non costituiscono vincolo contrattuale.

Posa in opera mediante stesura manuale sopra gli elementi di filtro e separazione DAKU STABILFILTER spessore di ..... cm al momento dell'impianto.

**Il materiale sarà fornito in Big Bags da 1mc.**

**Il materiale sarà fornito sfuso.**

**Il materiale sarà fornito in sacchetti da 33LT.**

mc ca. 0,00



Daku Italia s.r.l.

Sede legale ed amministrativa

Via XIII Martiri, 28  
30027 San Donà di Piave (VE) - Italy  
Tel: +39 0421 51864  
Fax: +39 0421 334491

Sedi commerciali

Piazzale della Pieve, 16  
47121 Forlì (FC) - Italy  
Tel: +39 0543 480496  
Fax: +39 0543 487642

Strada per Castelnuovo Nigra, 84  
10081 Castellamonte (TO) - Italy  
Tel: +39 344 3415605

[www.daku.it](http://www.daku.it)  
daku@daku.it  
P.I. / C.F. 02972700278  
REA. N. VE 270000

