

. ELEMENTO DI FILTRO E STABILIZZAZIONE

Fornitura e posa in opera di:

DAKU STABILFILTER SFI, geotessile non-tessuto in fibre di polipropilene, - Spessore mm 1,50 (EN 9863-1) ottenuto mediante agugliatura, coesionato termicamente senza collanti o leganti chimici. **DAKU STABILFILTER SFI è conforme alle prescrizioni della normativa UNI 11235:2015** ed è utilizzato come di strato di separazione e filtro tra gli elementi di drenaggio-stoccaggio idrico DAKU DRAIN e DAKU FSD e l'inerte DAKU LAPILLO o il substrato DAKU ROOF SOIL per soluzioni di rinverdimento Intensive; ripartisce e rilascia uniformemente l'acqua contenuta nella riserva idrica consentendone un assorbimento graduale al substrato DAKU ROOF SOIL.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni rotolo	2,00 x 50 m (100 mq)	
- Massa aerica	260 gr/mq. (+/-10%)	(EN ISO 9864)
- Spessore materiale a 2kPa	1,50 mm (+/-20%)	(EN ISO 9863-1)
- Resistenza a trazione:		
longitudinale	21 Kn/m (-10%)	(EN ISO 10319)
trasversale	21 Kn/m (-10%)	(EN ISO 10319)
- Allungamento a rottura:		
longitudinale	65% (+/-30%)	(EN ISO 10319)
trasversale	70% (+/-30%)	(EN ISO 10319)
- Deformazione al carico di esercizio, Long. - Trasv:	<20%	
- Resistenza al punzonamento statico CBR	3.200 N (-10%)	(EN ISO 12236)
- Resistenza al punzonamento dinamico cone drop	14 mm (+20%)	(EN ISO 13433)
- Indice di velocità VIH=50	75 mm/s (-30%)	(EN ISO 11058)
- Capacità di Flusso nel piano	2,30 x 10 ⁻³ l/ms (-30%)	(EN ISO 12958)
- Apertura caratteristica dei pori d = 90%	0,07 mm (+/-30%)	(EN ISO 12956)
- Resistenza all'ossidazione (previsione durabilità)	minimo 25 anni	(EN ISO 12956)

Posa in opera mediante stesura sopra gli elementi DAKU FSD o DAKU DRAIN, sormontando i teli di ca. 10 cm e risvoltando sui verticali della copertura per un'altezza pari a quella dello spessore del l'inerte DAKU LAPILLO o del substrato DAKU ROOF SOIL.

mq ca. 0,00



Daku Italia s.r.l.

Sede legale ed amministrativa

Via XIII Martiri, 28
30027 San Donà di Piave (VE) - Italy
Tel: +39 0421 51864
Fax: +39 0421 334491

Sedi commerciali

Piazzale della Pieve, 16
47121 Forlì (FC) - Italy
Tel: +39 0543 480496
Fax: +39 0543 487642

Strada per Castelnuovo Nigra, 84
10081 Castellamonte (TO) - Italy
Tel: +39 344 3415605

www.daku.it
daku@daku.it
P.I. / C.F. 02972700278
REA N. VE 270000

